

# Указания по обработке Пленки ORAFOL® для оклеивания стен в помещениях

VH 8  
2017/35  
Стр. 1 из 2

## Предварительные замечания

Для нанесения пленок ORAFOL, предназначенных для наклеивания на стены с обоями, примите во внимание следующие дополнительные советы. Если Вы хотите использовать плоттерные пленки для внутренних стен с обоями (например, ORACAL® 638), ознакомьтесь с нашей практической информацией относительно применения плоттерных материалов. Если Вы хотите использовать пленки со струйной печатью (например, ORACAL® 3628), ознакомьтесь с нашей практической информацией относительно применения материалов для цифровой печати (например, ORAJET® 3628 или ORAJET® 3268).

Для графических аппликаций ORAFOL рекомендует использовать материалы только из одной партии. В этом случае компания ORAFOL гарантирует отсутствие стыков по всей длине рулона и различий, которые могут возникнуть в разных партиях. При использовании материалов из разных партий следует проверить их на наличие возможных различий в обработке пленки и результатах оклеивания.

## Условия хранения и обработки

Самоклеящиеся продукты ORAFOL® необходимо хранить в прохладных, сухих помещениях, защищенных от попадания солнечного света, в подвешенном или вертикальном виде на роликоопоре, входящей в поставку. Перед обработкой самоклеящиеся пленки необходимо подготовить к температурным условиям и режиму влажности оклеиваемого помещения. В идеале относительная влажность в помещении должна составлять 50-60%, температура - от +18 °C до +22 °C. Значительные отличия от названных выше условий могут привести к изменениям в размере защитной бумаги подложки. В результате может возникнуть недостаточная плоскостность самоклеящегося материала, а также изменения в размерах выкройки аппликации. Необходимо также учитывать указания по хранению материала, входящие в поставку.

## Обработка оклеиваемых поверхностей

Высококачественные специальные клеи, используемые для самоклеящихся материалов ORACAL® и ORAJET®, создают отличное соединение практически с любой чистой поверхностью (с обоями).

Не рекомендуется использовать для следующих поверхностей:

- поверхности с грубой структурой;
- бетонные стены, гипсокартон, штукатурка;
- свежеекрашенные поверхности (не высохшие);
- поверхности с пылеоталкивающим покрытием;
- стены в помещениях с повышенной влажностью (например, ванная, гараж) или влажные стены;
- загрязненные поверхности стен (например, никотин, жир);
- подложки с отслаивающимся слоем (например, обои).

После окончательного высыхания краски или грунтовки (обратите внимание на указания производителя) необходимо очистить поверхность непосредственно перед наклеиванием пленки, т.к. пыль и другие взвешенные частицы могут очень быстро осесть на поверхность. Для очистки рекомендуется использовать сухую безворсовую салфетку из микрофибры. Особое внимание необходимо обратить на поверхности, на которых будут располагаться углы и кромки аппликации.

## Наклеивание

Пленку необходимо наносить только в сухом состоянии. Дальнейшие указания можно найти в описанных выше рекомендациях по обработке пленки.



# Указания по обработке Пленки ORAFOL® для оклеивания стен в помещениях

VH 8  
2017/35  
Стр. 2 из 2

## Удаление пленки

Для удаления пленки температура поверхности и температура в помещении должна составлять не менее +20 °С. Угол пленки необходимо осторожно отделить при помощи ножа и медленно снять ее под углом 180°. Подогрев пленки при помощи горячего фена облегчит процесс ее удаления.

В данных указаниях по обработке, которые основаны на наших знаниях и опыте, разъяснены не все необходимые аспекты наклеивания. Предполагается, что специалисты, которые будут проводить наклеивание, обладают необходимыми техническими знаниями и навыками. На обработку, нанесение и использование пленки может оказать влияние целый ряд различных факторов, поэтому мы рекомендуем самостоятельно проводить испытания наших продуктов в особых случаях использования. Данная инструкция не может послужить гарантией наличия определенных свойств продукта.

Ораниенбург, 29 августа 2017 г.

ORAFOL Europe GmbH  
Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg, Germany/Германия

Тел.: +49 (0) 3301 864 0, факс: +49 (0) 3301 864 100  
graphic.innovations@orafol.de

