МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
И ДИЗАЙНА

FORDA
for design & advertising

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пленка THERMOREFLEX SPECIAL
(компания SISER)

Описание:
Светоотражающий материал стандарта EN471 (Class 2), предназначен для раскроя на режущем плоттере.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

	Угол освещения			
Угол наблюдения	**5˚**	**20˚**	**30˚**	**40˚**
12’	**519-525 Cd/lx на m²**	**542-551 Cd/lx на m²**	**374-442 Cd/lx на m²**	**146-179 Cd/lx на m²**
20’	**330-360 Cd/lx на m²**	**338-366 Cd/lx на m²**	**300-316 Cd/lx на m²**	**139-171 Cd/lx на m²**
1’	**29-44 Cd/lx на m²**	**28-37 Cd/lx на m²**	**22-25 Cd/lx на m²**	**26-39 Cd/lx на m²**
1˚ 30’	**13-18 Cd/lx на m²**	**10-11 Cd/lx на m²**	**13-21 Cd/lx на m²**	**8-9 Cd/lx на m²**

Состав подложки: клеевой полиэстер.
Средняя толщина: 130микрон.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.
Рекомендуемый нож для резки: 60 градусов
Минимальное давление ножа: 100гр
Температура термопереноса: 150°C
Время переноса: 15сек.
Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

Нанесение:
1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
3) Расположить материал на предмет одежды подложкой вверх;
4) Произвести перенос аппликации с помощью термопресса;
5) Снять подложку, когда пленка еще **теплая**.

Подходит для материалов:
Хлопок, полиэстер, смешенного хлопка с полиэстером.
Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (после 24часов после нанесения):
Максимальная температура 30°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.
Сухая чистка: нет.
Барабанная сушилка: не рекомендована.

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!